



F26—透明热封乳液

产品描述

F26 为水性丙烯酸乳液，在 BOPP 基材可进行单面涂布和双面涂布。涂层热封强度高，光泽度好，印刷性能优越，适合快速包装，主要用于轻量食品及香烟包装。

主要性能

1. 涂层起封温度低(80℃)，热封强度高；
2. 涂层印刷性能优越，适合快速包装；
3. 涂层光学性能良好。

典型应用

1. F26//聚氨酯底胶//BOPP//聚氨酯底胶//F26
2. PVOH//聚氨酯底胶//BOPP//聚氨酯底胶//F26
3. PVDC//聚氨酯底胶//BOPP//聚氨酯底胶//F26

可用于饼干、巧克力、口香糖等食品及香烟快速包装。

技术指标

性能	检测标准	单位	典型值
固含量	GB/T 2793-1995	%	19.6
比重	GBT 13354-1992	g/cm ³	1.03
表面张力	GBT 22237-2008	mN/m	30.0
粘度	GBT 2794-2013	mPa.s	33
pH	GBT 14518-1993	/	10.3
保质期	/	月	6

推荐使用方法

1. 涂布量：0.7 g/m²。例如：BOPP 基材，F26 涂布量为 0.7g/m²，热封强度为 2.5N/15mm (127℃，0.14MPa，1s)
2. 烘道温度：(100~125)℃
3. 固化条件：F26 涂层不需要固化。若因其他要求（例如爽滑剂）需固化，F26 涂层可跟随固化而无影响。

储存条件

通风干燥，防止日晒，5~35℃保存。

免责声明：本产品的各项指标均为典型值，客户的环境、应用及加工条件不可控，产品相应参数会有变化。

网 址：www.bnk-coatings.com

电 话：0898-65483846

传 真：0898-65483846

邮 箱：bnk0898@163.com

地 址：海南省海口市国家高新技术开发区狮子岭工业园光伏北路 18 号